



1 TRATAMIENTO DE LIMPIEZA

LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO Y POSTERIOR ASPIRACION MECANICA

- GRADO 1 - LIMPIEZA BÁSICA EN SECO**
DE 0 AL 40% DE LA SUPERFICIE CUBIERTA POR MALAS HIERBAS
- GRADO 2 - LIMPIEZA BÁSICA EN SECO**
DEL 40 AL 80% DE LA SUPERFICIE CUBIERTA POR MALAS HIERBAS
- GRADO 3 - LIMPIEZA BÁSICA EN SECO**
MÁS DEL 80% DE LA SUPERFICIE CUBIERTA POR MALAS HIERBAS
- GRADO 4 - LIMPIEZA PROFUNDA CON ALTA CARGA VEGETAL**
TODAS DE LA SUPERFICIE CUBIERTA, ALTA CARGA VEGETAL
- GRADO 5 - RETIRADA DE LA ESTRUCTURA METALICA Y POSTERIOR ELIMINACION DE LA MALEZA EXISTENTE**
TODAS DE LA SUPERFICIE CUBIERTA POR ZARZALES Y ARBUSTOS DE CONSIDERABLE TAMAÑO

2 TRATAMIENTO CONSOLIDANTE.

UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA SE APLICARÁ EL PRODUCTO CONSOLIDANTE A BASE DE ESTERES DE ACIDO SILICICO (TESOSKON V100)

MODO DE APLICACIÓN:
SE APLICARÁ CON BROCHA. LAS MANOS QUE SEA NECESARIO PASAR LA OJA LA PLUMA ESTÉ SATURADA, ES DECIR, HASTA QUE NO ADMITA MÁS MATERIAL, TRAS UN MINUTO.

NOTA IMPORTANTE:
• SI SE APLICASE EN VARIAS CAPAS, DEBERÁ REALIZARSE FRESCO SOBRE FRESCO, ES DECIR, CON UN INTERVALO MÁXIMO DE 4 HORAS ENTRE CAPAS.
• NO SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO HERBICIDA HASTA PASADOS 14 DÍAS DESDE SU APLICACIÓN.

3 MORTERO DE REPARACIÓN

SE APLICARÁ UN MORTERO DE REPARACIÓN A BASE DE CAL EN AQUELLAS ZONAS EN LAS QUE, SIN QUE TENGA IMPACTO VISUAL ALGUNO, SEA NECESARIO PARA EVITAR FUTUROS DESPINDIMIENTOS.

CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN:
1- SE REALIZARÁN PRUEBAS DE COLOR POR ZONAS, ANTES DE LA APLICACIÓN.
2- SE REALIZARÁ UN REPLANTEO PREVIO DE LAS ZONAS A TRATAR.
3- SOLO SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DEL MORTERO BAJO LA SUPERVISIÓN Y VISTO BUENO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA OBRA.

4 TRATAMIENTO HERBICIDA

PASADOS 14 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL CONSOLIDANTE, SE APLICARÁ EL PRODUCTO HERBICIDA, TOTALMENTE EN LA MITAD NORTE DE LA CAVEA Y PARCIAL EN LA MITAD SUR.

MODO DE APLICACIÓN:
SE APLICARÁ CON PULVERIZADOR NORMAL A BAJA PRESIÓN (2-4 ATMÓSFERAS) EN DIRECCIÓN PERPENDICULAR A LA CARA A TRABAJAR.

5 TRATAMIENTO HIDROFUGANTE

UNA VEZ TERMINADOS TODOS LOS TRABAJOS ANTERIORES SE APLICARÁ UN TRATAMIENTO HIDROFUGANTE A BASE DE SÍLOXANO FUNCIONAL (TESOSKON V100)

MODO DE APLICACIÓN:
SE APLICARÁ CON BROCHA, DILUIDO AL 25% EN ETANOL, DOS MANOS

NOTA IMPORTANTE:
• SE APLICARÁ SOBRE LA SUPERFICIE LIMPIA, Y SE VERIFICARÁ QUE LA SUPERFICIE A TRATAR NO HAYA TENIDO CONTACTO CON AGUA DE LLUBIA EN UN MÍNIMO DE 48 HORAS

SE PROCEDERÁ AL DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA METALICA DE TRAMAX EXISTENTE PARA ACCEDER AL HEDICANUM Y PROCEDERÁ A LA RETIRADA DE LAS MALAS HIERBAS, PREVIO A LA APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS HERBICIDAS Y CONSOLIDANTES Y HERBICIDA

SE PROCEDERÁ A LA RETIRADA DE TODO EL MATERIAL DESPRENDIDO SIN INSPECCIÓN HERBICIDA PREVIA AL TRATAMIENTO HERBICIDA

CONSOLIDACIÓN	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE ESCORRENTAS, DRENAJES Y EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA LADERA Y LA CAVEA DEL TEATRO ROMANO DE ACONIPO ZONA A RQUEOLÓGICA DE ACONIPO RONDA (MÁLAGA)			
	DESARROLLADO POR:	PROMOTOR:	ESCALA:	FECHA:
	SERGIO VALDEZ MATEOS	JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE CULTURA	1/150	17_09
	DESIGNACIÓN: EM ESTADO MODIFICADO, PLANTA GENERAL MEDIDAS DE CONSOLIDACIÓN.		NO. DE PLANO:	06